

Strangpressprofile

Übersicht der Legierungen:

| Legierung, Markenname | Zugfestigkeit | Dehngrenze | Bruchdehnung | Härterichtwert |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 6060 T6 Extrudal-043 | 215 | 160 | 8 | 70 |
| 6063 T6 Extrudal-050 | 215 | 170 | 12 | 70 |
| 6082 T6 Anticorodal-100 | 310 | 260 | 8 | 100 |